



CONGLOMERATI

Impianto di produzione Pisa

10

1305-CPD-0716

UNI EN 13108 - 1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree trafficate

CB 12,5 SUP 50/70

CODICE INTERNO: CC004 - CCT04

Usura 0/12,5 al 5,5%

Requisiti Generali + Requisiti Empirici :

Contenuto di vuoti

Massimo	Vmax	4,5
Minimo	Vmin	4
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VBFmin	NPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VBFmax	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VM Amin	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	abrANPD	

Reazione al fuoco

Temperatura della miscela

NR da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

31,5 mm	100 %
20 mm	100 %
14 mm	100 %
12,5 mm	100 %
6,3 mm	70 %
2 mm	38 %
0,5 mm	15 %
0,25 mm	11 %
0,063 mm	4,9 %

Contenuto di legante

Bmin 5,0

Valori Marshall

Smin 12,5

Smax 13

Fmin 3,5

Qmin 3,85

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

PNR

Dispositivo piccolo: ormaiamento

WTS AIR_{NR}

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

PRDAIR_{NR}

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20