



CONGLOMERATI

Impianto di produzione Pisa

10

1305-CPD-0716

UNI EN 13108 - 1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree trafficate

CB 12,5 SUP BM 50/70

CODICE INTERNO: CM008 - CMT08

Usura Mult. 0/12,5 al 5,5%

Requisiti Generali + Requisiti Empirici :

Contenuto di vuoti

Massimo	Vmax4.5
Minimo	Vmin4
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VBFminNPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VBFmaxNPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMaminNPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10GminNPD
Sensibilità all'acqua	ITSRNPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	abrANPD

Reazione al fuoco

Temperatura della miscela

NR da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

31,5 mm	100 %
20 mm	100 %
14 mm	100 %
12,5 mm	100 %
6,3 mm	69 %
2 mm	36 %
0,5 mm	14 %
0,25 mm	9 %
0,063 mm	4,0 %

Contenuto di legante

Bmin 5,0

Valori Marshall

Smin12.5

Smax13

Fmin3,5

Qmin3,85

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

PNR

Dispositivo piccolo: ormaiamento

WTSAIRNR

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

PRDAIRNR

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20